

第2号様式(第3条関係)

第 H21448 号の5				試験等成績書			
依頼事項		〔試験品名〕 ふき茸Ⅱ型 88タイプ ラスパートハイセット付 〔試験項目〕 強度試験 (圧縮試験)					
依頼者		株式会社 サカタ製作所 代表取締役 坂田 匠		依頼処理担当者 職 氏名		主任研究員 中部 昇	

試験等結果

- 試験日 : 平成 22年 3月 24日
- 使用機器 : (株) 島津製作所製 オートグラフ AG100kNI
- 試験内容 : 写真に示すように試験品に圧縮荷重を加え、最大荷重とそのときの変位、および1、2、3、5、10mm変位における荷重を測定した。
 ※試験速度 : 10mm/min
 ※変位 : クロスヘッド移動量
 ※圧縮治具 : 依頼者の提供するもの
 ※依頼者立会い試験
- 試験結果 : 下表のとおり。
荷重-変位 (試験力-ストローク) 線図を別添する。

表. 試験結果

試料	中間点における荷重(kN)					最大点	
	1mm	2mm	3mm	5mm	10mm	荷重(kN)	変位(mm)
1	4.92	5.59	9.13	-	-	12.27	4.5
2	6.63	9.94	-	-	-	11.49	2.9
3	7.16	9.39	-	-	-	9.99	2.3
平均値	6.237	8.307	9.130	-	-	11.250	3.23





写真. 試験風景 (左 : 試験前、中、右 : 試験後)


上記の試験結果は、提出試験品についてのみの結果である。

平成 22年 3月 29日

新潟県工業技術総合研究所
 県央技術支援センター 長
 堀 祐爾



第 H21448 号の 5 別紙： 荷重-変位 (試験力-ストローク) 線図



第2号様式(第3条関係)

第 H21448 号				試 験 等 成 績 書			
依 頼 事 項		〔試験品名〕 ふき茸Ⅱ型 88タイプ ラスパートハイセット付 〔試験項目〕 強度試験 (引張試験)					
依 頼 者		株式会社 サカタ製作所 代表取締役 坂田 匠		依頼処理担当者 職 氏名		主任研究員 中部 昇	

試 験 等 結 果

- 試験日 : 平成 22年 3月 24日
- 使用機器 : (株) 島津製作所製 オートグラフ AG100kNI
- 試験内容 : 写真に示すように試験品に引張荷重を加え、最大荷重とそのときの変位、および1、2、3、5、10mm変位における荷重を測定した。
 ※試験速度 : 10mm/min
 ※変位 : クロスヘッド移動量
 ※引張治具 : 依頼者の提供するもの
 ※依頼者立会い試験
- 試験結果 : 下表のとおり。
 荷重-変位 (試験力-ストローク) 線図を別添する。

表. 試験結果

試料	中間点における荷重 (kN)					最大点	
	1mm	2mm	3mm	5mm	10mm	荷重 (kN)	変位 (mm)
1	4.80	6.98	9.32	-	-	11.07	4.4
2	4.56	7.13	9.04	11.66	-	11.91	5.4
3	4.64	6.46	8.98	-	-	11.11	4.5
平均値	4.667	6.857	9.113	11.660	-	11.363	4.77





写真. 試験風景 (左 : 試験前、中、右 : 試験後)

上記の試験結果は、提出試験品についてのみの結果である。

平成 22年 3月 29日

新潟県工業技術総合研究所
 県央技術支援センター
 堀 祐爾



第 H21448 号 別紙： 荷重-変位 (試験力-ストローク) 線図

